

Vajad järgnevaid Kiilto tooteid...

...tapeedi eemaldamiseks



Kiilto Tapeedieemaldusvahend: Kasutusvalmis eemaldusvahend tselluloos- ja tärklisega liimitud paber- või non-woven tapeetide eemaldamiseks. Kulu: 4-5 m²/l. Pakend: 5 l.

...tasandamiseks



Kiilto EH: Eriti peeneteraline valmispahtel viimistluseks ja kipsplaadi vuugilindi kinnitamiseks. M1. Valge. Kuivamisaeg 1 ööpäev. Kihipaksus 1 mm. Pakend: 3 l ja 10 l.

Kiilto KH: Kergsideaine baasil valmispahtel viimistlustöödeks. M1. Helehall. Kuivamisaeg 1 ööpäev. Kihipaksus laustasandusel max 3 mm ja praod 5 mm. Pakend: 3 l ja 10 l.



Kiilto LK: Liimsideaine baasil aluspahtel kuivade ruumide seintele ja lagedele. M1. Valge. Kuivamisaeg 1 ööpäev. Kihipaksus laustasandusel max 3 mm, kohttasandusel max 5 mm. Pakend: 20 kg.

Kiilto LH: Liimsideaine baasil viimistluspahtel kuivade ruumide seintele ja lagedele. M1. Valge. Kuivamisaeg 1 ööpäev. Kihipaksus laustasandusel 2 mm. Pakend: 20 kg.

Kiilto GP: Liimsideaine baasil pahtel kipskartongplaatide vuugilindi kinnitamiseks kuivades ruumides. M1. Valge. Kuivamisaeg 1 ööpäev. Kihipaksus laustasandusel max 3 mm. Pakend: 20 kg.

...liimimiseks



Master Light: Pabertapeetide, pabertagusega vinüültapeetide ja ülevärvitavate pabertapeetide kinnitamiseks poorsetele või kruntvärvitud aluspindadele kuivades siseruumides. M1. Kulu: 4-5 m²/l. Pakend: 5 l ja 15 l.

Master Pro: Klaaskiud- ja džuutkanga ja ülevärvitavate non-woven tapeetide kinnitamiseks poorsetele ja värvitud aluspindadele kuivades ruumides. Sobib ka pabertagusega tekstiil- ja vinüültapeetide kinnitamiseks. Kulu: 4-5 m²/l. Pakend: 1 l, 5 l ja 15 l.



Master Akva: Vahttagusega, õhukeste homogeensete ning mineraal- ja klaaskiudtagusega PVC-seinakatete liimimiseks niisketes ruumides ka mittepoorsetele pindadele. Kulu: u. 3-5 m²/l. Pakend: 1 l ja 5 l.

...viimistlemiseks



Master Boord: Portede ja tapeedikaunistuste liimimiseks kuivades ja niisketes ruumides. Kulu: 4-5 m²/l. Pakend: 0,5 l.

Kiilto Acryl: Ühekomponentne akrüülmass vuukide ja pragude tihendamiseks. Valge. Ülevärvitav. Pakend: 310 ml.

Tööjuhhis Tapeetimissüsteem





1. Eemalda vana tapeet niisutades tapeedi pinda kasutusvalmis Kiilto Tapeedieemaldusvahendiga. Želeetaolist vahendit kantakse rohkelt harja või rulliga tapeedi pinnale ja lastakse vettida 15-60 min.

2. Paanid võib tõmmata alla kui tapeedi pind tuleb kergesti lahti. Vajadusel käsitletakse pind uuesti tapeedieemaldusvahendiga.

3. Kui tapeedikihite on mitu, on parem eemaldada üks kiht korraga. Pestavad tapeedid tuleb karestada nt. liivapaberiga ja paksem plastpind eemaldatakse enne vahendi pealekandmist.



13. Liimiplekid eemaldatakse kohehelt niiske, puhta rätikuga ning vuugid võib üle rullida vuugirulliga.

14. Non-woven tapeedi paigaldamise eeltööd on samad, mis pabertapeedi puhul. Non-woven tapeedid ei pea vettima, seetõttu võib Master Light või Master Pro seinaliimi kanda rulliga otse aluspinnale. Kanna liim seinale ühtlase kihina 1-2 paani laiuselt.

15. Aseta paanid värsketele liimile.



4. Uutel plaatseinapindadel tasandatakse kruvipead, seinad ja nurgad Kiilto EH valmispahtliga või Kestonit GP seinapahtliga.

5. Vuugilindi paigaldamisel kantakse aluspinnale pahtlit ja vuugilint vajutatakse kinni värsketele pahtlipinnale. Vuugilint kinnitatakse, lisades pahtlit vuugilindi peale.

6. Laustasanduseks kasutatakse Kestonit LH või Kestonit LK seinapahtlit või Kiilto KH valmispahtlit. Pahtli kantakse seinale laia terasliibiga. Pahtli võib seinale kanda ka pahtlipritsiaga.



16. Hõõru tapeedilabida abil õhka paani alt välja, suunaga keskest äärte poole.

17. Liimiplekid eemaldatakse kohehelt niiske, puhta lapiga ning vuugid võib üle rullida vuugirulliga.

18. Tapetseeritud pinnale võib porte paigaldada Master Boord liimiga. Aluspind peab olema tugev, puhas ja sile. Tapeedile märgitakse porte asukoht, abivahendina võib kasutada vesiloodi.



7. Kuivanud pinnad lihvitakse ja puhastatakse lihvimistolmust nt.harjaga enne seinakatte paigaldamist.

8. Tasandatud pinna eelnev kruntvärvimine lihtsustab seinakatte paigaldamist ja katte eemaldamist järgmise remondi ajal.

9. Vesiloodi või nööriloodi abil kindlustatakse iga sein esimese paani paiknemine püstloodis.



19. Liim kantakse pintsliga porte tagaküljele. Porte tagakülg peab olema liimiga täielikult kaetud.

20. Porte asetatakse paigale kohe, kuni liim on veel värske.

21. Värsked liimiplekid tuleb eemaldada kohehelt niiske, puhta rätikuga.



10. Harja või liimimismasinat kasutades tehakse pabertapeedi-paanid Master Light tapeediliimiga kokku. Jälgi, et paani tagakülg on liimiga täielikult kaetud.

11. Paanidel lastakse vettida tapeedi tootja juhistelevatsavalt, enamasti 5-10 min. Peale vettimist ava paani ülaosa ja tõsta see seinale jälgides vertikaalset joont või eelmise tapeedi serva.

12. Harja paan kinni aluspinnale suunaga keskest servadesse.



22. Klaaskiudkangas liimitakse Master Pro seinaliimiga. Kanna liim rulliga ühtlase kihina, ühe paani laiuselt seinale.

23. Hõõru klaaskiudkangas tapeedilabidaga aluspinnale kinni. Liimi on sobivas koguses siis, kui seda imub pisut klaaskiudkanga vahelt läbi.

24. Nurgad võib viimistleda Kiilto Acryl akrüülmassiga. Värvimisega võib alustada, kui liim on kuivanud vähemalt 1 ööpäeva.

Pabertapeet

Non-woven tapeet

Klaaskiudtapeet

